

PROCESO DE PINTADO



ANTES DE COMENZAR

- Si la piscina estuviera llena, hay que vaciar y dejar que se seque antes de hacer cualquier reparación.
- Antes de ponerse a pintar hay que hacer una buena limpieza de la superficie



PAREDES Y PISO

- Lijado
- Lavado con agua y ácido clorhídrico en 10%, de toda la piscina



ENJUAGUE

- Enjuagado con abundante agua de paredes y piso. Se intenta despojar restos de agua y ácido.



PERIODO DE SECADO ANTERIOR

- Previo a la aplicación de la pintura, debe dejar secar, el natatorio, al menos de 2 días.

Evaluar situaciones climáticas puntuales como: mucha humedad, lluvia, etc..



PRIMER MANO DE PINTURA

- Una vez seca la superficie a pintar, se procede al aplicado de la primera mano, pudiendo rebajar la pintura, (dependiendo de las instrucciones del fabricante) siempre teniendo en cuenta que el sustrato se encuentre entre los 11°C y 23°C

En este punto lo aconsejable es comenzar con esta primera mano bien temprano en la mañana.



SEGUNDA MANO DE PINTURA

- Para la segunda mano de pintura, lo recomendable es aplicarla a las 24hs de la primera, en estado más puro posible (sin rebajar tanto).

Teóricamente ya con esta segunda mano concluiría el proceso de pintado.



SECADO

- Luego de terminado el proceso, la pintura deberá dejarse secar por un período de 5 a 7 días, dependiendo de la humedad relativa del ambiente, antes del llenado con agua.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

En el caso que durante el período de secado (5-7 días), luego de pintado el natatorio, lloviera, deberán vaciarse los restos de agua de lluvia que la piscina pudiera almacenar.

Con la exposición a los rayos solares, el agua depositada parcialmente en el fondo de la piscina, actúa con efecto "Lupa", marcando la pintura que no ha terminado de secar bien aún, y hasta a veces ampollándola.

